



THE EUCLID CHEMICAL COMPANY  
19218 REEDWOOD ROAD - CLEVELAND OH 44110  
www.euclidchemical.com

# EUCOFIX®



## MORTERO ADHESIVO PARA ENCHAPES

**EUCOFIX** es un adhesivo cementoso, en polvo, especialmente diseñado para la colocación y pega de enchapes y cerámicos. No es necesaria la saturación con agua, de la superficie ni del enchapado, antes de su colocación.

### PROPIEDADES

Forma: Polvo  
Color: Gris  
Densidad Aparente: 1,3 gr/cm<sup>3</sup>

### APLICACIONES PRINCIPALES

**EUCOFIX** es recomendado en obras donde requiera colocar revestimientos o enchapes en interiores y exteriores, sobre substratos de concreto o mortero en:

- Edificios y viviendas en general.
- En locales comerciales, tales como expendios de alimentos, supermercados, servicercentros, restaurantes, etc.
- En instalaciones industriales como: plantas químicas, procesadores de alimentos, mataderos, procesamientos de frutas, etc.
- En laboratorios, cocinas, terrazas, etc.
- En superficies que vayan a estar expuestas permanentemente a la humedad, como: piscinas, estanques, lavaderos, baños, etc.

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Puede ser utilizado en exteriores e interiores.
- Listo para usar, únicamente es necesario mezclarlo con agua.
- No se requiere humedecer la superficie.
- Gran adherencia a diversos materiales de construcción.
- Permite corregir la orientación del enchape antes que se seque el **EUCOFIX**.

### RENDIMIENTO

Sobre superficie lisa **EUCOFIX** rinde aproximadamente 2,8 kg /m<sup>2</sup> utilizando llana dentada de 6 mm

### DIRECCIONES PARA SU USO

Preparación de la superficie: Se recomienda antes de aplicar **EUCOFIX**, limpiar de todo material suelto o mal

adherido, tales como: polvo, arena, aceite, grasa, residuos de membranas curadoras o cualquier material que impida su adherencia. No se requiere saturar con agua la superficie.

Preparación del producto: En un recipiente limpio, vierta aproximadamente de 300 a 350 centímetros cúbicos de agua. Sobre ella vierta 1 Kg. de **EUCOFIX**, mezcle vigorosamente hasta obtener un mortero homogéneo. Adicione la cantidad de agua que considere necesaria para la consistencia de trabajo adecuada. Recuerde que **EUCOFIX** no debe aplicarse en consistencia demasiado fluida ya que pierde sus propiedades de adherencia.

Aplicación: En un área de un metro cuadrado aplique una capa uniforme de espesor de 1 a 2 milímetros. El espesor de la capa depende de la irregularidad de la superficie, del tamaño del diente de la llana y las formas de la superficie en contacto con la baldosa. Proceda inmediatamente a la colocación del enchape sobre el **EUCOFIX** fresco, No se requiere humedecer las baldosas. Aplomar y alinear moviendo ligeramente las baldosas antes que **EUCOFIX** se endurezca.

Para el sellado de las baldosas, aplique **EUCOFIX PORCELANA**

### PRESENTACION

Bolsa plástica : 25 KG

### PRECAUCIONES PARA SU USO

- Lave con agua las herramientas una vez utilizadas.
- Utilice guantes de caucho para su manejo y aplicación .
- Cuando el sustrato sea un material flexible utilice **EUCOFIX PASTA**.

### MANEJO Y ALMACENAMIENTO

**EUCOFIX** debe almacenarse en su envase original, bajo techo y sobre estibas, manteniéndose herméticamente cerrado. Vida útil en almacenamiento: 6 meses.



The Euclid Chemical Company is ISO 9001 Certified Cert.#109877

***La mejor solución para Concretar sus Obras***

An **RPM** Company

 **QUÍMICA SUIZA** 211-4065 211-4066