



THE EUCLID CHEMICAL COMPANY
19218 REEDWOOD ROAD - CLEVELAND OH 44110
www.euclidchemical.com

EUCOFIX PORCELANA®

PORCELANA PARA ENCHAPES



EUCOFIX PORCELANA es un material diseñado para rellenar e impermeabilizar las juntas de los revestimientos cerámicos y azulejos. Provee un fraguado impermeable y decorativo en los terminados de los enchapados, evitando la formación de hongos.

PROPIEDADES

Forma: Polvo
Color: Ver carta de colores
Densidad Aparente: 0,75 gr/cm³

APLICACIONES PRINCIPALES

EUCOFIX PORCELANA es el sellador indicado para las juntas de revestimientos cerámicos, de muros y pisos tanto en soportes rígidos como flexibles, ya sea en interiores como en exteriores que estén en permanente contacto con agua.

Sello de juntas de revestimientos cerámicos ornamentales o sanitarios, en:

- Cocinas, baños, piscinas, servicentros o locales comerciales que estén continuamente expuestos a ambientes húmedos.
- En instalaciones industriales como: plantas químicas, procesadores de alimentos, mataderos, procesamientos de frutas, etc.

- En laboratorios, hospitales, terrazas, clínicas, etc. que requieran asegurar las condiciones sanitarias.

- En superficies que vayan a estar expuestas permanentemente a la humedad, como: piscinas, estanques, lavaderos, baños, etc.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Puede ser utilizado en exteriores e interiores.
- Listo para usar, únicamente es necesario mezclarlo con agua.
- Es impermeable y de buena adherencia.
- Otorga acabados decorativos.
- No permite la formación de hongos en la superficie de la junta.

-Mantiene su volumen, logrando sellar la junta completamente.

RENDIMIENTO

El consumo de **EUCOFIX PORCELANA** es de aproximadamente 1 Kg. de producto por cada 5 m² de superficie, con azulejos de 15 cm. * 15 cm. en espesor de 2 mm. El rendimiento depende de la separación entre los enchapes, del tamaño y del espesor de los mismos.

DIRECCIONES PARA SU USO

Preparación de la superficie: Se recomienda antes de aplicar **EUCOFIX PORCELANA**, limpiar de todo material suelto o mal adherido, tales como: polvo, arena, aceite, grasa, o cualquier material que impida su adherencia. La junta debe estar limpia y ligeramente húmeda.

Preparación del producto: En un recipiente limpio, vierta aproximadamente de 300 a 350 centímetros cúbicos de agua. Sobre ella vierta 1 Kg. de **EUCOFIX PORCELANA**, mezcle vigorosamente hasta obtener una pasta de consistencia plástica. Asegúrese de no formar grumos en la mezcla. Adicione la cantidad de agua que considere necesaria para la consistencia de trabajo adecuada

Aplicación: Mediante una espátula de caucho aplique **EUCOFIX PORCELANA** haciendo presión sobre las juntas de los enchapes para asegurar el completo relleno del emboquillado.

Después de aproximadamente 1 hora y mediante el uso de una esponja ligeramente húmeda, limpie los excesos de material que quede sobre el enchape.

Para la pega de las baldosas, aplique **EUCOFIX** o **EUCOFIX PASTA**.

En revestimientos exteriores, expuestos a ambientes secos y calurosos se recomienda un curado húmedo del fraguado.

PRESENTACION

Bolsa plástica : 5 KG.
Bolsa plástica: 25 KG.

PRECAUCIONES PARA SU USO

-Para garantizar la pega de los enchapes utilice EUCOFIX o EUCOFIX PASTA.

-Lave las herramientas utilizadas con agua, inmediatamente después de aplicado el producto.

-Utilice guantes de caucho para su manejo y aplicación .

-Proteja la aplicación de **EUCOFIX PORCELANA** del polvo y la arena.

-Limpie el exceso de **EUCOFIX PORCELANA**, sin alterar la cantidad de material dentro de la junta.

-Temperatura mínima de aplicación: 4°C.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

EUCOFIX PORCELANA debe almacenarse en su envase original, bajo techo y sobre estibas, manteniéndose herméticamente cerrado.

Vida útil en almacenamiento: 6 meses.



The Euclid Chemical Company is ISO 9001 Certified Cert.#109877

La mejor solución para Concretar sus Obras

An **RPM** Company

 **QUIMICA SUIZA** 211-4065 211-4066